



ADLACK 692 ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE – N-2492

CARACTERÍSTICAS

Acabamento alquídico de secagem normal. Recomendado para ambientes variados por possuir excelente desempenho quando exposto ao intemperismo. **Atende a Norma Petrobras N-2492.**

PRINCIPAIS USOS

Indicado como revestimento estético e protetivo para estruturas de aço e ferro, como acabamento para interiores e exteriores previamente pintados com primer anticorrosivo. Devido a sua resistência à intempéries, é ideal para coberturas, equipamentos industriais, pontes e máquinas, com espessura de 25 a 50 micrometros. Apresenta boa dureza, flexibilidade e adesão.

PROPRIEDADES

VEÍCULO	Resina alquídica.
PIGMENTOS	Variam de acordo com a cor – (Disponível no Sistema STR)
SOLVENTES	Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.
COR	Branco e cores.
ASPECTO	Brilhante.
SÓLIDOS POR MASSA	52% ± 2.
SÓLIDOS POR VOLUME	42% ± 2.
MASSA ESPECÍFICA	0,95 – 1,20
ESPESSURA POR DEMÃO	25 a 30 micrometros (filme seco).





ADLACK 692 ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE – N-2492

DILUIÇÃO EM VOLUME	Diluir até 20% com Diluente 100. A porcentagem de diluição varia de acordo com o equipamento utilizado e condições ambientais.
RENDIMENTO TEÓRICO	60,50 a 63,35 m ² a 25 micrometros / galão de 3,6 litros.
PONTO DE FULGOR	30°C.
RESISTÊNCIA AO	Contínua 95°C / Descontínua 120°C.
CALOR SECO	Revestimentos orgânicos podem sofrer alterações de cor, brilho e aderência quando expostos em temperaturas superiores aos 60°C

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	Aplicar sobre primer isento de oleosidade e poeira. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente a área e remover a tinta solta. Retocar com primer onde for necessário. A altura média do perfil de rugosidade deverá está de ¼ a 1/3 da espessura total do esquema de pintura ou no máximo até 2/3 da espessura da tinta de fundo.		
MÉTODOS DE APLICAÇÃO	Este produto pode ser aplicado com trincha, rolo, pistola convencional ou airless.		
SECAGEM(25°C)	Toque	-	Máx. 4 horas
	Completa p/ manuseio	-	Máx. 24 horas
	Cura total	-	7 dias
	Repintura	-	18 a 72 hora
ARMAZENAGEM	Prazo máximo recomendado 24 meses. Guardar em local abrigado, seco e arejado, com temperatura máxima de 40 °C.		
CUIDADOS ESPECIAIS	Produto inflamável. Mantenha longe de chamas e faíscas, evitando inalar vapores. Assegure-se que haja uma ventilação adequada durante a aplicação. Tome precauções para evitar contato com a pele e olhos. Utilize equipamentos de segurança.		





ADLACK 692 ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE – N-2492

OBSERVAÇÕES

Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder a 85%.

RESSALVA

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossos conhecimentos para sua ajuda e orientação. Quaisquer modificações serão acompanhadas da emissão de um novo boletim técnico. Após 12 meses de emissão, os dados aqui contidos só serão considerados após sua consulta a nosso departamento técnico.

Salientamos também que o bom desempenho do produto depende das condições de preparo de superfície, aplicação, condições ambientais e estocagem, que não estão sob nossos controles. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, condições de aplicação, espessura seca, perfil de rugosidade e tipo de superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Para maiores esclarecimentos consulte sempre nosso departamento técnico.

REVISÃO 06

DEZEMBRO 2012

CÓPIA PARA INFORMAÇÕES

Advance Tintas e Vernizes Ltda. | Rua Alberto Guizo, 489 | Distrito Industrial João Narezzi | Indaiatuba – SP | CEP - 13347-402
Pabx: (19) 3936-9055 | Fax: (19) 3935-3383 | e-mail: técnico@advancetintas.com.br | visite nosso site – www.advancetintas.com.br



Advance Tintas. Todos os direitos reservados