

FICHA TÉCNICA

EPÓXI TOTAL

DESCRIÇÃO

Tinta de acabamento epóxi bicomponente curado com poliamida. Proporciona um filme com boa dureza, resistência à bases alcalinas, soluções salinas, água doce e salgada, derivados de petróleo e abrasão.



INDICAÇÃO DO PRODUTO

Acabamento em revestimentos anticorrosivos para equipamentos e estruturas metálicas em geral. Também pode ser aplicado em piso para tráfego leve, onde não será necessária a alta resistência química ou abrasão.

DIFERENCIAL

Filme com boa dureza e ótimo acabamento. Produto versátil para diversas aplicações quando aplicado sobre o produto Primer Total.
Disponível em acabamento de alto brilho ou semi brilhante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	315 - 380 g/L
Cor	Sob consulta. Disponível no sistema STR
Aspecto	Brilhante e Semi Brilhante
Sólidos por massa	58 - 70%
Sólidos por volume	45 - 56%
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	24 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resina epóxi, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, resina poliamida, solventes aromáticos, glicóis e álcoois.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25 °C)
 64,80 m² / galão de 3,6 litros.	 1 ou 2 demãos de 30 micrometros ou 1 demão de 50 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 01 hora Manuseio: 08 horas Entre demãos: 08 à 48 horas Cura total: 07 dias
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Deve-se utilizar 3 partes do componente A e 1 parte do componente B Diluir até 20% com Diluyente 2001 Vida útil da mistura: 04 horas à 25 °C	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional)	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 2001 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas no Boletim Técnico e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final.

Aguarde 24 horas para a liberação do tráfego leve. Consulte a Assistência Técnica para avaliar o melhor esquema de pintura e o tempo de liberação do fluxo.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança; Não inale gases/névoas/vapores/aerossóis; EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância; EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico; EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico; Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco; Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FISPQ do produto em www.advancetintas.com.br