

FICHA TÉCNICA

IRON GALV

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico, monocomponente, dupla função, fácil e rápido de aplicar, com ótima cobertura e secagem rápida. Apresenta excelente aderência em superfícies ferrosas e não ferrosas, o que dispensa a aplicação prévia de um primer.



INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado como promotor de aderência, fundo e acabamento especialmente em superfícies galvanizadas, alumínio, aço carbono e madeira, desde que sejam previamente preparadas.

DIFERENCIAL

Aplicação direta sobre os substratos, tornando a aplicação mais prática e econômica. Excelente aderência em superfícies ferrosas e não ferrosas.

Diponível nas versões fosco e semi brilhante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	510 - 530 g/L
Cor	Cores sob consulta.
Aspecto	Fosco e Semi Brilhante
Sólidos por massa	49 - 58%
Sólidos por volume	38 - 46%
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	24 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resina acrílica, dióxido de titânio, cargas minerais, pigmentos inorgânicos e orgânicos, aditivos e solventes aromáticos.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25°C)
 Até 63 m² / galão de 3,6 litros.	 Uma demão de 25 à 60 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 10 à 15 minutos Manuseio: 60 à 80 minutos Entre demãos: 01 à 25 horas
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Diluir até 20% com Diluyente 1000 ou 1001	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional)	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 1000 ou 1001 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas no Boletim Técnico e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final. Consulte a Assistência Técnica para avaliar a melhor indicação do perfil de rugosidade, e tipos de preparo da superfície, específico para cada situação.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. — Não fume; Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; Não inale gases/névoas/vapores; EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha; EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando; EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico; Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco; Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FISPQ do produto em www.advancetintas.com.br