

FICHA TÉCNICA

PRIMER TOTAL

DESCRIÇÃO

Primer Total é um fundo epóxi anticorrosivo, com aspecto acetinado para acabamento epóxi ou poliuretano. Quando aplicado em alta espessura ajuda a mascarar pequenos defeitos do substrato, e em espessuras baixas promove excelente aderência em diversas superfícies também não ferrosas, como aço galvanizado, madeira e outras sob consulta. Além de proteção contra corrosão, possui resistência à bases alcalinas, soluções salinas, água doce e salgada.



INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para pintura de equipamentos, estruturas em geral e em ambientes industriais. Pode ser aplicado em piso como selador de produtos epóxis e poliuretanos.

DIFERENCIAL



Alta proteção contra corrosão. Ótimo primer de aderência em diversas superfícies ferrosas e não ferrosas. Selador para pintura em piso de concreto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	336 g/L
Cor	Branco
Aspecto	Acetinado
Sólidos por massa	74 - 80%
Sólidos por volume	56 - 60%
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	24 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resina epóxi, dióxido de titânio, aditivos, cargas inertes, resinas poliamidas, solventes aromáticos e álcoois.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25°C)
 34,80 m² / galão de 3,6 litros.	 Uma demão de 60 à 140 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 45 minutos Manuseio: 04 horas Entre demãos: 06 à 48 horas Cura total: 07 dias
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Deve-se utilizar 7 partes do componente A e 1 parte do componente B Diluir até 20% com Diluyente 2001 Para Epóxi Vida útil da mistura: 05 horas à 25 °C	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional)	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 2001 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas no Boletim Técnico e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final. Consulte a Assistência Técnica para avaliar a melhor indicação do perfil de rugosidade, e tipos de preparo da superfície, específico para cada situação.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; Lave cuidadosamente após o manuseio; Evite inalar gases/névoas/vapores/aerossóis; EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha; EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando; EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico; Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco; Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FISPQ do produto em www.advancetintas.com.br