

FICHA TÉCNICA

PU TOTAL

DESCRIÇÃO

Tinta de acabamento poliuretano, bicomponente, catalisada com isocianato alifático, fácil de aplicar, apresenta um filme com alta flexibilidade, secagem rápida, dureza, alta resistência ao sol e chuva e soluções químicas. Sua formulação desenvolvida com resina especial, proporciona um filme com boa retenção de cor e brilho e ótima durabilidade*.



INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para ambientes internos e externos, onde seja necessário a alta resistência e durabilidade da pintura. Podendo ser aplicado em estruturas metálicas em geral, equipamentos industriais e pintura de pisos para ambientes de trânsito leve à pesado.

DIFERENCIAL


Produto versátil para diversas aplicações, com ótima durabilidade e oferece boa proteção anticorrosiva, quando aplicado sobre o produto Primer Total. Disponível em acabamento brilhante, acetinado e na versão antiderrapante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	480 g/L
Cor	Cores sob consulta
Aspecto	Brilhante e Acetinado
Sólidos por massa	55 - 62%
Sólidos por volume	43 - 47%
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	18 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resina hidroxilada, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos, isocianato alifático, solventes aromáticos e éter.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25 °C)
 Até 42 m² / galão de 3,6 litros.	 1 ou 2 demãos de 40 à 50 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 30 minutos Manuseio: 04 à 06 horas Entre demãos: 06 à 24 horas Cura total: 05 dias
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Deve-se utilizar 5 partes do componente A e 1 parte do componente B Pistola: Diluir até 10% Rolo: Diluir até 15% com Diluyente 4000 Vida útil da mistura: Brilhante 03 horas à 25 °C / Acetinado 04 horas à 25 °C	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional)	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 4000 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas no Boletim Técnico e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final.

Aguarde 24 horas para a liberação do tráfego leve e 48 horas para tráfego pesado. Em situações que possam gerar atritos mais agressivos a superfície, devido a movimentação da área por tráfego pesado, consulte a Assistência Técnica para avaliar o melhor esquema de pintura e o tempo de liberação do fluxo.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fume; Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; Evite inalar gases/névoas/vapores/aerossóis; EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância; EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração; Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco; Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FDS do produto em www.advancetintas.com.br

*Para que a durabilidade do produto seja atendida, todas as instruções descritas nessa ficha técnica, no boletim técnico e na bula da embalagem, deverão ser seguidas rigorosamente. A durabilidade da pintura é referente ao descascamento e com o passar do tempo o sistema pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete a sua performance. Quando solicitar a garantia da durabilidade, é preciso ter seguido todas as instruções de uso, não sendo aceito erro do consumidor ou de terceiros. Em caso de dilatação ou contração da superfície causando trincas, não pode ser garantida a durabilidade da pintura. É necessário também ter informações de lote e validade, bem como nota fiscal do produto e de seus complementos. A aplicação de esmalte e complementos de outros fabricantes não garante a durabilidade, já que sua composição e desempenho são desconhecidos.