

FICHA TÉCNICA

PU VERNIZ TOTAL

DESCRIÇÃO

Verniz de acabamento poliuretano, bicomponente, com ótima aderência ao substrato, alta performance quanto à dureza, impacto e abrasão. Apresenta excelente acabamento, proporcionando maior proteção e resistência ao sol e chuva e a soluções químicas.



INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado como acabamento para aplicações em madeiras, pisos em geral, concreto aparente e alvenaria, pedras e tijolos à vista, em ambiente externos e internos.

DIFERENCIAL

Produto versátil para diversas aplicações. Ótima durabilidade. Diminui a impregnação de sujeira, principalmente na versão brilhante, facilitando a limpeza e manutenção da superfície.



Disponível em acabamento brilhante e fosco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	450 g/L
Cor	Incolor e Leitoso
Aspecto	Brilhante e Fosco
Sólidos por massa	55 - 58 %
Sólidos por volume	48 - 50%
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	18 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resina acrílica, isocianato alifático, cargas minerais, aditivos, glicóis.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25 °C)
 Até 57,60 m² / galão de 3,6 litros.	 2 demãos de 40 à 30 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 02 horas Manuseio: 10 horas Entre demãos: 08 à 48 horas Cura total: 05 dias
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Deve-se utilizar 3,5 partes do componente A e 1 parte do componente B Diluir até 30% com Diluyente 4000 Vida útil da mistura: 02 horas à 25 °C	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional): Pressão de atomização - 50 psi Pressão do tanque - 30 psi	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 4000 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas no Boletim Técnico e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final. Aguarde 24 horas para a liberação do tráfego leve. Consulte a Assistência Técnica para avaliar o melhor esquema de pintura e o tempo de liberação do fluxo.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; Evite inalar gases/névoas/vapores/aerossóis; Obtenha instruções específicas antes da utilização; EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico; EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância; EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração ; EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando; EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico; Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado; Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FISPQ do produto em www.advancetintas.com.br

*Para que a durabilidade do produto seja atendida, todas as instruções descritas nessa ficha técnica deverão ser seguidas rigorosamente. A durabilidade da pintura é referente ao descascamento e com o passar do tempo o sistema pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete a sua performance. Quando solicitar a garantia da durabilidade, é preciso ter seguido todas as instruções de uso, não sendo aceito erro do consumidor ou de terceiros. Em caso de dilatação ou contração da superfície causando trincas, não pode ser garantida a durabilidade da pintura. É necessário também ter informações de lote e validade, bem como nota fiscal do produto e de seus complementos. A aplicação de esmalte e complementos de outros fabricantes não garante a durabilidade, já que sua composição e desempenho são desconhecidos.