



FLEET COAT 7977 PU FINISH

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento poliuretano acrílico a base de isocianato alifático proporcionando um acabamento brilhante com excelente flexibilidade e dureza. O aspecto final apresenta um filme liso com excelente resistência ao intemperismo. Quando aplicado em espessuras de 60 micrometros apresenta ótima resistência a vapores e respingos ácidos.

PRODUTOS E DILUENTES

Fleet Coat 7977 PU Gloss Finish Parte A
Fleet Coat 7977 Parte B
Diluyente 99.00308

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

Fleet Coat 719 Primer Fill, Fleet Coat 819 Primer Fill ou outros sob consulta.
Aço carbono: Desengordurar o substrato utilizando um pano ou estopa embebido em solvente de limpeza.
Fibra de Vidro: Desengordurar o substrato utilizando um pano ou estopa embebido em solvente de limpeza.

PREPARO DO SUBSTRATO

Remover completamente: óleos, graxas, gorduras, pó, sujeira e materiais estranhos utilizando desengraxante AD 350.

RELAÇÃO DE MISTURA EM VOLUME

4 partes A + 1 parte B
Parte A – 16,0L
Parte B – 4,0L
A porcentagem de diluição varia de acordo com a espessura desejada, do equipamento utilizado e das condições ambientais.

DILUIÇÃO

05 a 15% a 25°C

VIDA ÚTIL DA MISTURA

04 horas a 25°C

APLICAÇÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos simples respeitando o intervalo de aplicação de 05 a 10 minutos entre demãos.

ESPESSURA DO FILME

De 60 a 70 µm por demão, dependendo da quantidade de diluente.



Advance Tintas. Todos os direitos reservados.



FLEET COAT 7977 PU FINISH

RENDIMENTO TEÓRICO

42 m²/ litro por demão diluída a uma espessura de 60 µm.

O rendimento prático deste produto, varia de acordo com a perda de material durante a preparação, rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnicas do aplicador, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.

TEMPO DE SECAGEM

Temperatura da superfície:	Ao toque	Manuseio (Pressão)	Cura Total
15°C	06 horas	14 horas	15 dias
25°C	03 horas	08 horas	10 dias
35°C	02 horas	06 horas	07 dias

TIPO DE PISTOLA E PRESSÃO DE APLICAÇÃO

Pistola:	Bico:	Pressão:
Sucção:	1,8 mm	3 – 4 bar (40 – 50 ib/ pul ²)
Gravidade:	1,3 – 1,4 mm	3 – 4 bar (40 – 50 ib/ pul ²)
HVLP:	1,2 – 1,4 mm	3 – 4 bar (40 – 50 ib/ pul ²)

LIMPEZA DE EQUIPAMENTO

Limpar todo equipamento com diluente 300 imediatamente após a utilização. Constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência da limpeza irá depender da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido.

INSTRUÇÃO PARA DESCARTE DE EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos.
Após a descontaminação, envie para reciclagem.

ARMAZENAGEM

Prazo máximo recomendado Parte A e Parte B 12 meses. Guardar em local abrigado, seco e arejado, com temperatura máxima de 40 °C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Todas as medidas de primeiros socorros e combate a incêndio estão devidamente descritas na FISPQ do produto.



Advance Tintas. Todos os direitos reservados.



FLEET COAT 7977 PU FINISH

NOTA

As informações descritas nesse Boletim Técnico estão baseadas na experiência e conhecimento do departamento técnico da Advance Tintas, e foram compiladas para sua ajuda e orientação: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificamente recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua conta própria e risco. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e a aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida quanto a essas informações.

REVISÃO 01

NOVEMBRO 2016

CÓPIA PARA INFORMAÇÕES

Advance Tintas e Vernizes Ltda. | Rua Alberto Guizo, 489 | Distrito Industrial João Narezzi | Indaiatuba – SP | CEP - 13347-402
Pabx: (19) 3936-9055 | Fax: (19) 3935-3383 | e-mail: técnico@advancetintas.com.br | visite nosso site – www.advancetintas.com.br



Advance Tintas. Todos os direitos reservados.

FLEET COAT 7977 PU FINISH
COMP.A – 14. 0...
COMP.B – 14.85..